

SOLITAIRE



Artikelbeschreibung

Dicke 1,4 - 1,6 mm

- strapazierfähiges Polsterleder mit rustikalem Millkorn
 - oberflächenoptimiert, geprägt
 - pflegeleicht
 - Rohware: Bullen- und Rinderhäute aus Süddeutschland und adäquaten Provenienzen
 - Leder ist ein Naturprodukt mit natürlichen, unverfälschten Eigenschaften und Merkmalen
- Lagerprogramm: lieferbar ab einer Haut

Technische Spezifikation

Prüfungen

gewährleistete Anforderung

| | |
|--|---------------------------|
| Lichtechtheit (DIN EN ISO 105-B02) | Blaumaßstab Note 5 |
| Reibechtheiten (DIN EN ISO 11640) | |
| Filz trocken 500 Reibtouren | Note 4 |
| Filz nass 250 Reibtouren | Note 3 - 4 |
| Filz schweiss 80 Reibtouren | Note 3 - 4 |
| Dauerfaltverhalten (DIN EN ISO 5402) | 50.000 Knicke/keine Risse |
| Weiterrissfestigkeit (DIN EN ISO 3377-1) | mind. 20 N |
| ph-Wert (DIN EN ISO 4045) | mind. 3,2 |

Alle WEIDA Leder sind frei von PCP, FCKW und verbotenen Azofarbstoffen.



Description

Thickness 1,4 - 1,6 mm

- durable upholstery leather with deeper grain
 - corrected, embossed
 - easy to clean
 - raw hides: bulls and cow hides from Southern Germany and other suitable sources
 - leather is a natural product with a natural, desirable appearance
- stock program: delivery is possible from one hide and up

Technical Properties

Physical Tests

Actual Value

| | |
|--|-------------------------|
| Light Fastness (DIN EN ISO 105-B02) | Blue Scale Rating 5 |
| Rub Fastness (DIN EN ISO 11640) | |
| Dry Rub Fastness 500 cycles | Rating 4 |
| Wet Rub Fastness 250 cycles | Rating 3 - 4 |
| Rub Fastness to Perspiration 80 cycles | Rating 3 - 4 |
| Permanent Folding Behavior (DIN EN ISO 5402) | 50.000 cycles/no cracks |
| Tear Growth Strength (DIN EN ISO 3377-1) | at least 20 N |
| ph-Value (DIN EN ISO 4045) | at least 3,2 |

All WEIDA leathers are free of PCP, CFC and forbidden Azo compounds.

Car Trim GmbH
Schloßmühlenweg 3
D-07570 Weida
Tel: +49 36603 702 12
Fax: +49 36603 702 86
Email: info@ct-weidaleder.de
Internet: www.weidaleder.de

Geschäftsführer:
Dipl.-Kfm. Thomas Markfort
Dipl.-Ing. Ernst Biermann
Dr. Ing. Friedrich Rau

Register: HRB 22313
Amtsgericht: Chemnitz
Steuernummer:
Ust. Ident.Nr. DE 192 777 207

